

(12) NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES  
PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum  
Internationales Büro(43) Internationales Veröffentlichungsdatum  
23. Oktober 2003 (23.10.2003)

PCT

(10) Internationale Veröffentlichungsnummer  
WO 03/088340 A2(51) Internationale Patentklassifikation: H01L 21/316,  
21/311, 21/027STIFTUNG [DE/DE]; 89518 Heidenheim an der Brenz  
(DE).

(21) Internationales Aktenzeichen: PCT/EP03/03884

(72) Erfinder; und

(22) Internationales Anmeldedatum:

15. April 2003 (15.04.2003)

(75) Erfinder/Anmelder (nur für US): LEIB, Jürgen  
[DE/DE]; Philipp-Dirr-Strasse 14, 85345 Freising (DE).  
BIECK, Florian [DE/DE]; Mozartstrasse 21, 55118  
Mainz (DE). MUND, Dietrich [DE/DE]; Buchenstrasse  
9, 84101 Oberstüßbach (DE).

(25) Einreichungssprache:

Deutsch

(26) Veröffentlichungssprache:

Deutsch

(74) Anwalt: HERDEN, Andreas; Blumbach, Kramer & Part-  
ner GbR, Alexandrastrasse 5, 65187 Wiesbaden (DE).

(30) Angaben zur Priorität:

202 05 830.1	15. April 2002 (15.04.2002)	DE
102 22 958.9	23. Mai 2002 (23.05.2002)	DE
102 22 964.3	23. Mai 2002 (23.05.2002)	DE
102 22 609.1	23. Mai 2002 (23.05.2002)	DE
102 52 787.3	13. November 2002 (13.11.2002)	DE
103 01 559.0	16. Januar 2003 (16.01.2003)	DE

(81) Bestimmungsstaaten (national): AE, AG, AL, AM, AT,  
AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR,  
CU, CZ, DK, DM, DZ, EC, EE, ES, FI, GB, GD, GE, GH,  
GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC,  
LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW,  
MX, MZ, NI, NO, NZ, OM, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD,  
SE, SG, SK, SL, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US,  
UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme von  
AU, GB, IE, IL, IN, JP, KP, KR, NZ, SG, US, ZA): SCHOTT  
GLAS [DE/DE]; Hattenbergstrasse 10, 55122 Mainz (DE).(84) Bestimmungsstaaten (regional): ARIPO-Patent (GH,  
GM, KE, LS, MW, MZ, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW),  
eurasisches Patent (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ,  
TM), europäisches Patent (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE,  
DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL,  
PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI-Patent (BF, BJ, CF, CG,  
CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).(71) Anmelder (nur für AU, BB, BF, BJ, BZ, CF, CG, CI, CM,  
GA, GB, GD, GE, GH, GM, GN, GQ, GW, IE, IL, IN, KE,  
KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, MG, ML, MN, MR, MW,  
MZ, NE, NZ, SD, SG, SL, SN, SZ, TD, TG, TT, TZ, UG, VN,  
ZA, ZM, ZW): CARL-ZEISS-STIFTUNG TRADING AS  
SCHOTT GLAS [DE/DE]; Hattenbergstrasse 10, 55122  
Mainz (DE).

Veröffentlicht:

— ohne internationalen Recherchenbericht und erneut zu ver-  
öffentlichen nach Erhalt des Berichts(71) Anmelder (nur für BB, BF, BJ, BZ, CF, CG, CI, CM, GA,  
GD, GE, GH, GM, GN, GQ, GW, JP, KE, KG, KZ, LC,  
LK, LR, LS, MG, ML, MN, MR, MW, MZ, NE, SD, SL, SN,  
SZ, TD, TG, TT, TZ, UG, VN, ZM, ZW): CARL-ZEISS-Zur Erklärung der Zweibuchstaben-Codes und der anderen Ab-  
kürzungen wird auf die Erklärungen ("Guidance Notes on Co-  
des and Abbreviations") am Anfang jeder regulären Ausgabe der  
PCT-Gazette verwiesen.

(54) Title: METHOD FOR THE PRODUCTION OF STRUCTURED LAYERS ON SUBSTRATES

(54) Bezeichnung: VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG STRUKTURIERTER SCHICHTEN AUF SUBSTRATEN

(57) **Abstract:** The invention relates to a method for the structured coating of a substrate (1) with at least one surface (2) for coating, which is suitable for the rapid and economical production of precise structuring. The method thus comprises the following steps: production of at least one negative structured first coating (3, 31, 32) on the at least one surface (2), deposition of at least one second layer (7, 71, 72, 73), which comprises a material with a glassy structure, on the surface (2) provided with the first coating (3, 31, 32) and at least partial removal of the first coating (3, 31, 32).(57) **Zusammenfassung:** Die Erfindung sieht ein Verfahren zur strukturierten Beschichtung eines Substrats (1) mit zumindest einer zu beschichtenden Oberfläche (2) vor, welches geeignet ist, exakte Strukturierungen schnell und kostengünstig herzustellen. Das Verfahren umfasst dazu die Schritte: Herstellen zumindest einer negativ strukturierten ersten Beschichtung (3, 31, 32) auf der zumindest einen Oberfläche (2), Abscheiden zumindest einer zweiten Schicht (7, 71, 72, 73), welche ein Material mit glasartiger Struktur aufweist, auf die mit der ersten Beschichtung (3, 31, 32) versehene Oberfläche (2), -zumindest teilweise Entfernen der ersten Beschichtung (3, 31, 32).

WO 03/088340 A2

## **Verfahren zur Herstellung strukturierter Schichten auf Substraten**

5

### Beschreibung

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Herstellung strukturierter Schichten auf Substraten, insbesondere zur Herstellung strukturierter Schichten mit glasartiger Struktur auf Oberflächen von Substraten.

10

Für die Fertigung insbesondere von integrierten Halbleiter-Bauelementen, optoelektronischen oder anderen Sensor- oder Emitter-Bauelementen kann es notwendig oder von Vorteil sein, genau strukturierte Passivierungsschichten zu erzeugen. Beispielsweise kann es notwendig sein, an manchen Stellen Öffnungen in eine Verkapselung einzufügen, um etwa elektrische Kontaktierungen des verpackten Teils zu ermöglichen. Insbesondere wird Glas für eine Vielzahl von Anwendungen unter anderem wegen seiner hervorragenden Passivierungseigenschaften geschätzt und eingesetzt. Die Permeabilität für Gasmoleküle aus der Luft ist beispielsweise um Größenordnungen kleiner als die von Kunststoffen, die sonst für die Verpackung und Kapselung beispielsweise von Halbleiterbauelementen eingesetzt werden, so daß sich ein Material mit glasartiger Struktur, wie insbesondere ein Glas günstig auf die Lebensdauer der Bauelemente auswirken kann. Gläser bieten darüber hinaus auch einen hervorragenden Schutz gegen Wasser, Wasserdampf und insbesondere auch gegen

15

20

25

aggressive Stoffe, wie Säuren und Basen.

Die genaue Bearbeitung von Glasschichten ist jedoch problembehaftet. Beispielsweise ist es bekannt, photostrukturierbare Gläser, wie beispielsweise FOTURAN zu verwenden. Derartige Gläser sind jedoch außerordentlich teuer. Weiterhin besteht die Möglichkeit, Gläser nass- oder trockenchemisch zu ätzen. Jedoch lassen sich besonders bei Gläsern hier nur geringe Ätzraten erreichen, so daß auch ein solches Verfahren langsam und dementsprechend für eine Massenproduktion zu teuer ist. Zudem kann das nachträgliche Ätzen auch das verkapselte Teil beschädigen oder zerstören. Auch mit Laserbearbeitung lassen sich auf Gläsern genaue Strukturen herstellen, jedoch ist auch diese Technik sehr langsam und für eine Massenproduktion zu teuer. Ferner sind verschiedene mechanische Bearbeitungsverfahren bekannt, die aber im allgemeinen nicht die mit anderen Verfahren erreichbare Genauigkeit ermöglichen.

Die Erfindung hat sich daher die Aufgabe gestellt, eine exakte Strukturierung von Beschichtungen, welche Glas oder ein Material mit glasartiger Struktur aufweisen, bereitzustellen, welche schnell und kostengünstig durchführbar ist und dennoch die Herstellung exakt positionierter Strukturen erlaubt.

Diese Aufgabe wird bereits in höchst überraschender Weise durch ein Verfahren, sowie ein beschichtetes Substrat gemäß den unabhängigen Ansprüchen gelöst. Vorteilhafte Weiterbildungen sind Gegenstand der jeweiligen Unteransprüche.

Das erfindungsgemäße Verfahren zur strukturierten Beschichtung von Substraten mit zumindest einer zu beschichtenden Oberfläche umfasst dazu die Schritte:

- Herstellen zumindest einer negativ strukturierten ersten Beschichtung auf der zumindest einer Oberfläche,
- Abscheiden einer zweiten Schicht, die ein Material mit glasartiger Struktur aufweist, auf die mit der ersten
- 5 Beschichtung versehene Oberfläche,
- zumindest teilweises Entfernen der ersten Beschichtung.

Das Verfahren basiert also darauf, eine Negativform der Strukturen, die erzeugt werden sollen, in Form einer

10 strukturierten ersten Beschichtung aufzubringen. Durch Abscheiden der zweiten Schicht, die ein Material mit glasartiger Struktur aufweist auf der mit der ersten, strukturierten Schicht beschichteten Oberfläche des Substrats werden dann die positiven Strukturen in der zweiten Schicht

15 erzeugt. In einem nachfolgenden Schritt wird dann die erste Beschichtung zumindest teilweise entfernt, so dass positive Strukturen stehen bleiben, die von der zweiten Schicht gebildet werden. Als positive und negative Strukturen werden dabei im Sinne des angegebenen Verfahrens allgemein

20 zueinander zumindest teilweise komplementäre Strukturen bezeichnet. Dies bedeutet auch insbesondere, daß die zumindest eine zweite Beschichtung sowohl erhabene, als auch vertiefte Strukturen aufweisen kann. Die zweite Schicht, die ein Material mit glasartiger Struktur aufweist, umfaßt

25 besonders bevorzugt ein Glas, insbesondere ein Aufdampfglas.

Schichten mit glasartiger Struktur sind bekannt für ihre außerordentlich gute Barrierewirkung. Als Material mit glasartiger Struktur wird in diesem Zusammenhang ein Material

30 mit fehlender Fernordnung der dieses Material mit glasartiger Struktur konstituierenden Elemente und/oder Stoffe und gleichzeitig vorhandener Nahordnung der Stoffe und/oder Elemente verstanden. Gegenüber nicht glasartigen, also im wesentlichen mikrokristallinen, polykristallinen oder

35 kristallinen Schichten zeichnen sich die mittels des

erfindungsgemäßen Verfahrens aufgetragenen Schichten unter anderem aufgrund der amorphen Struktur durch das weitgehende Fehlen von Korngrenzen aus. Die Zusammensetzung der Schicht, welche ein Material mit glasartiger Struktur aufweist, kann vorteilhaft so gewählt werden, daß diese an das Material der Oberfläche des Substrats angepaßt ist.

Bezüglich der Barriereigenschaften von Aufdampfglas für die Verkapselung von Bauelementen und anderen Substraten wird auch auf die Anmeldungen

DE 202 05 830.1, eingereicht am 15.04.2002,  
DE 102 22 964.3, eingereicht am 23.05.2002;  
DE 102 22 609.1, eingereicht am 23.05.2002;  
DE 102 22 958.9, eingereicht am 23.05.2002;  
DE 102 52 787.3, eingereicht am 13.11.2002;  
DE 103 01 559.0, eingereicht am 16.01.2003;  
desselben Anmelders verwiesen, deren Offenbarungsgehalt hiermit ausdrücklich durch Referenz inkorporiert wird.

Hinsichtlich der Barriereigenschaften von Aufdampfglasschichten haben Messungen gezeigt, daß bei Schichtdicken der Aufdampfglasschicht im Bereich von 8 µm bis 18 µm Helium-Leckraten von kleiner als  $10^{-7}$  mbar l s<sup>-1</sup> oder kleiner als  $10^{-8}$  mbar l s<sup>-1</sup> sicher erreicht werden. Die Messungen haben bei Schichten mit einer Schichtdicke von 8 µm und 18 µm sogar Helium-Leckraten zwischen 0 und  $2 \times 10^{-9}$  mbar l s<sup>-1</sup> ergeben, wobei diese oberen Grenzwerte bereits im wesentlichen durch die Meßungenauigkeit der durchgeführten Versuche beeinflußt sind.

30

Als Substrat kann für das Verfahren sowohl ein Bauelement selbst, als auch ein Substrat dienen, welches anschließend beispielsweise mit einem Bauelement verbunden wird.

Besonders vorteilhaft kann der Schritt des Herstellens einer negativ strukturierten ersten Beschichtung auf der Oberfläche des Substrats den Schritt des Freilegens von Bereichen der zumindest einen zu beschichtenden Oberfläche umfassen. Auf diese Weise kommt die zweite Schicht, die ein Material mit glasartiger Struktur aufweist, beim Abscheiden direkt mit der zu beschichtenden Oberfläche des Bauteils in Kontakt und zwischen der Oberfläche und der Schicht wird eine innige, direkte Verbindung geschaffen.

10

Bevorzugt wird das Verfahren im Waferverbund durchgeführt, wobei das Substrat ein Wafer oder Bestandteil eines Wafers ist. Die Durchführung des Verfahrens im Waferverbund ermöglicht eine besonders rationelle Herstellung derartiger beschichteter Substrate. Insbesondere kann das erfindungsgemäße Verfahren so auch zum Verpacken von Bauteilen im Waferverbund verwendet werden, beziehungsweise Teil einer "Wafer-Level Packaging" Prozedur sein. Dabei können Bauelemente als Dies des Substrats, beziehungsweise des Wafers vorhanden sein. Ebenso kann auch ein Substrat mit einem Wafer mit Dies im Waferverbund zusammengefügt werden.

Für das Abscheiden der zweiten Schicht, die ein Material mit glasartiger Struktur aufweist, sind verschiedene Verfahren geeignet. Gemäß einer bevorzugten Weiterbildung des Verfahrens umfaßt der Schritt des Abscheidens einer zweiten Schicht, die ein Material mit glasartiger Struktur aufweist, den Schritt des Abscheidens einer Schicht durch Aufdampfen.

Insbesondere bietet sich hierbei an, Material durch Elektronenstrahlverdampfung zu verdampfen. Vorteilhaft bei der Elektronenstrahlverdampfung ist unter anderem, daß sich die durch den Elektronenstrahl übertragene Leistung auf einem verhältnismäßig kleinen Gebiet durch Fokussierung des Strahls konzentrieren läßt. Damit können lokal auf dem Target des

35

Verdampfers hohe Temperaturen erreicht werden, so daß sich hohe Flüsse mit relativ kleinen Leistungen erreichen lassen. Dies senkt gleichzeitig auch die Wärmebelastung durch Absorption von Wärmestrahlung, der das Substrat ausgesetzt wird.

Vorteilhaft kann der Schritt des Aufdampfens einer Schicht, die ein Material mit glasartiger Struktur aufweist, auch den Schritt des Verdampfens von Aufdampfmaterial, welches auf der Oberfläche abgeschieden ein Material mit glasartiger Struktur bildet, aus einer einzelnen Quelle umfassen. Dadurch, daß das Material aus einer einzelnen Quelle abgeschieden wird, läßt sich eine hohe Reproduzierbarkeit der Schichten erreichen. Veränderungen der Schichtstöchiometrie durch Leistungsschwankungen mehrerer Quellen können auf diese Weise vermieden werden.

Die Schicht kann auch ebenso aus zumindest zwei Quellen durch Coverdampfung abgeschieden werden. Dies ist beispielsweise vorteilhaft, um die Schichtzusammensetzung in einer Richtung senkrecht zur Oberfläche variieren zu können. Auf diese Weise können die Materialeigenschaften, wie beispielsweise der Brechungsindex oder auch der Temperaturkoeffizient in Richtung senkrecht zur Oberfläche variiert werden. Eine Variation der Zusammensetzung der Schicht ist selbstverständlich auch mit anderen Abscheideverfahren, sogar mit einer einzelnen Aufdampfquelle, etwa durch Variation der Heizleistung möglich. Der Schritt des Abscheidens einer zweiten Schicht, die ein Material mit glasartiger Struktur aufweist, kann daher allgemein mit Vorteil den Schritt des Variierens der Zusammensetzung des abscheidenden Materials während des Abscheidens, oder den Schritt des Abscheidens einer Schicht mit entlang einer Richtung senkrecht zur Oberfläche variierender Zusammensetzung umfassen.

Vorteilhaft kann das Abscheiden einer Schicht durch Aufdampfen außerdem den Schritt des Plasma-Ionen-, unterstützten Aufdampfens (PIAD) umfassen. Dabei wird  
5 zusätzlich ein Ionenstrahl auf das zu beschichtende Substrat gerichtet. Der Ionenstrahl kann mittels einer Plasmaquelle, beispielsweise durch Ionisation eines geeigneten Gases erzeugt werden. Durch das Plasma erfolgt eine zusätzliche Verdichtung der Schicht sowie die Ablösung lose haftender  
10 Partikel auf der Substratoberfläche. Dies führt zu besonders dichten und defektarmen abgeschiedenen Schichten.

Zum Beschichten mit einer Schicht mit glasartiger Struktur sind neben dem Aufdampfen auch andere Verfahren zweckmäßig  
15 einsetzbar. Beispielsweise kann der Schritt des Abscheidens einer Schicht mit glasartiger Struktur den Schritt des Aufspüterns einer Schicht mit glasartiger Struktur umfassen. Durch Aufspütern lassen sich unter anderem auch Schichten mit glasartiger Struktur erzeugen, die erst bei hohen  
20 Temperaturen schmelzende Materialien umfassen und sich somit nicht für eine Verdampfung eignen.

Der Schritt des Abscheidens einer Schicht mit glasartiger Struktur kann weiterhin mit Vorteil den Schritt des  
25 Abscheidens einer Schicht mit glasartiger Struktur mittels chemischer Dampfphasenabscheidung (CVD) umfassen. Beispielsweise können auf diese Weise ebenfalls Materialien abgeschieden werden, die ansonsten für eine Verdampfung einen zu niedrigen Dampfdruck oder zu hohen Schmelzpunkt aufweisen.  
30 Da bei der CVD, insbesondere der plasmainduzierten chemischen Dampfphasenabscheidung (PICVD) die Synthese des abgeschiedenen Materials erst auf der Oberfläche stattfindet, können so etwa auch Schichten erzeugt werden, die sich nur schwer aufdampfen oder aufspütern lassen. Beispielsweise  
35 kann es sich dabei um Stoffe handeln, die Moleküle mit hohem



Molekulargewicht aufweisen, welche beim Verdampfen oder Absputtern von einem Target zerstört würden.

Ein besonderer Vorzug des erfindungsgemäßen Verfahren ist, daß das Aufbringen einer Schicht mit glasartiger Struktur durch Abscheiden mit einer im allgemeinen sehr niedrigen Aufheizung des Substrats einhergeht, beispielsweise im Vergleich zum Aufschmelzen einer solchen Schicht. Dies gilt für das Abscheiden durch Aufdampfen ebenso wie für das Abscheiden durch Aufputtern. Auch bei CVD-Abscheidung kann, beispielsweise bei gepulster Plasmaanregung, beziehungsweise PICVD, die Aufheizung gering gehalten werden. Aufgrund dessen ergeben sich auch nur geringe Temperaturspannungen nach dem Abscheiden. Auf diese Weise wird es daher beispielsweise möglich, auch Schichten mit glasartiger Struktur direkt mit Substraten zu verbinden, die einen zur Schicht stark unterschiedlichen Temperatúrausdehnungskoeffizienten besitzen.

Besonders geeignet für die Herstellung der strukturierten Beschichtung des Bauteils sind Schichten mit glasartiger Struktur, die ein zumindest binäres Stoffsystem umfassen. Derartige Schichten zeichnen sich im allgemeinen durch besonders niedrige Permeabilitätsraten aus, da sie, anders als beispielsweise Quarzgläser kaum Neigung zur Bildung kristalliner Bereiche zeigen. Solche zumindest binären Stoffsysteme können sich beispielsweise aus mindestens zwei Metalloxiden oder Siliziumdioxid und einem oder mehreren Metalloxiden zusammensetzen.

Das Abscheiden der Schicht mit glasartiger Struktur kann außerdem in vorteilhafter Ausgestaltung des Verfahrens auch den Schritt des Coabscheidens eines organischen Materials umfassen. Das Coabscheiden, beziehungsweise die gleichzeitige Abscheidung des organischen Materials zusammen mit dem

Schichtmaterial, welches eine Schicht mit glasartiger Struktur bildet, kann beispielsweise durch Coverdampfung oder Abscheiden aus der Restgasatmosphäre geschehen. Die Moleküle des organischen Materials werden dabei in die Schicht mit

5 glasartiger Struktur mit eingebaut. Das organische Material kann die Schichteigenschaften in vielfältiger Weise positiv beeinflussen. Beispielfhaft sei dazu eine höhere Flexibilität der Schicht gegen mechanische Beanspruchung, die Anpassung optischer und mechanischer Eigenschaften, die Verbesserung

10 der Schichthaftung, indem etwa die Schicht als Gradientenschicht mit Veränderung des organischen Anteils abgeschieden wird, die Änderung der Packungsdichte und des Schichtgefüges, sowie die Beeinflussung der chemischen Eigenschaften der Schicht, insbesondere durch Zusatz von

15 hydrophoben Materialien oder Gettermaterialien genannt.

Der Schritt des Herstellens einer negativ strukturierten ersten Beschichtung kann vorteilhaft den Schritt des Belackens, insbesondere des Belackens mittels Spin-Coating

20 und/oder Aufsprühen und/oder der Elektrodeposition einer ersten Beschichtung umfassen. Diese Techniken erlauben unter anderem die Herstellung von Beschichtungen mit homogener Dicke. Die Belackung kann zur Herstellung besonderer Strukturierungen außerdem auch in mehreren Schritten

25 erfolgen.

Ebenso kann der Schritt des Herstellens einer negativ strukturierten ersten Beschichtung auch den Schritt des Aufbringens einer Photoresist-Folie, insbesondere für eine

30 nachfolgende Photostrukturierung der Folie auf dem Bauteil umfassen. Das Aufbringen der Folie benötigt beispielsweise keine langen Trocknungszeiten, so daß eine schnelle Weiterverarbeitung erfolgen kann.

In besonders vorteilhafter Weise kann das erfindungsgemäße Verfahren auch verfeinert werden, indem der Schritt des Herstellens einer negativ strukturierten ersten Beschichtung den Schritt des strukturierten Aufdrucks einer ersten Beschichtung umfaßt. Drucktechniken können besonders kostengünstig bei gleichzeitig guter Genauigkeit eingesetzt werden, um eine strukturierte Belackung herzustellen. Beispielsweise kann die Beschichtung mittels Siebdruck oder Tintenstrahldruck hergestellt werden. Solche Drucktechniken lassen sich selbstverständlich auch mit anderen Verfahren kombinieren. Die erste Beschichtung kann ferner auch durch Prägen strukturiert werden. Die Prägung von Strukturen stellt, ebenso wie eine strukturierte Belackung eine schnelle und kostengünstige Methode für die Strukturierung der Beschichtung dar.

Der Schritt des Herstellens einer negativ strukturierten ersten Beschichtung kann außerdem den Schritt des lithographischen Strukturierens der ersten Beschichtung umfassen. Lithographische Strukturierung wird in vielfältiger Weise beispielsweise in der Halbleiterfertigung eingesetzt. Diese Strukturierungstechnik wird vielfach eingesetzt und ist daher weit entwickelt, so daß sich hohe Genauigkeiten der Strukturen bei gleichzeitig hohem Durchsatz erreichen lassen. Dieses Verfahren kann unter anderem auch mit Siebdruck kombiniert werden. So lassen sich größere Strukturen, wie etwa die Umrisse der Bauteile auf einem Wafer durch Aufdrucken eines Photolacks strukturieren und die Feinstruktur dann lithographisch erzeugen. Diese Weiterbildung des erfindungsgemäßen Verfahrens vereint Vorteile der Lithographie mit denen der Glasstrukturierung.

Außerdem kann die lithographische Strukturierung auch den Schritt des lithographischen Graustufenstrukturierens umfassen. Mittels Graustufenstrukturierung lassen sich in der

ersten Beschichtung Strukturen mit relativ zur Senkrechten der Oberfläche geneigten Seitenwänden herstellen. Entsprechend weist dann die zweite Schicht Strukturen mit überhängenden Seitenwänden auf.

5

Allgemein können für die erste, strukturierte Beschichtung photostrukturierbare Materialien, wie insbesondere Photolack verwendet werden, da sich durch Belichtung und Entwicklung der Schicht sehr feine und exakt positionierte Strukturen erzeugen lassen.

10

Auch für das zumindest teilweise Entfernen der ersten Beschichtung sind, auch abhängig vom Material der Beschichtung, verschiedene Verfahren geeignet. Beispielsweise kann die Beschichtung in einem passenden Lösungsmittel aufgelöst werden.

15

Ebenso kann das Entfernen der ersten Beschichtung auch nasschemisch und/oder trockenchemisch, insbesondere durch Verbrennen der ersten Beschichtung in einem oxidierenden Plasma erfolgen. Allgemein kann eine chemische Reaktion, wie ein Ätzen oder Verbrennen des Materials der ersten Beschichtung vorteilhaft sein, um auch in schlecht zugänglichen Bereichen auf der Oberfläche des Bauteils, beispielsweise in mit dem erfindungsgemäßen Verfahren herstellbaren Gräben oder Kanälen, die Beschichtung zu beseitigen.

20

25

Zur Herstellung der positiv strukturierten zweiten Beschichtung kann der Schritt des zumindest teilweisen Entferns der ersten Beschichtung vorteilhaft den Schritt des Abhebens von Bereichen der zumindest einen zweiten Schicht umfassen. Dabei werden die Bereiche der zweiten Schicht, welche die erste Beschichtung bedecken, beim Entfernen der ersten Beschichtung abgehoben und so entfernt.

30

35

Diese Variante des Verfahrens ist insbesondere dann sinnvoll, wenn die zweite Schicht die erste Beschichtung nicht vollständig bedeckt.

- 5 Eine bevorzugte Variante des Verfahrens, die auch bei vollständiger Bedeckung der ersten Beschichtung durch die zweite Schicht anwendbar ist, sieht als zusätzlichen Verfahrensschritt das zumindest teilweise Freilegen der ersten Beschichtung vor, so dass diese erste Schicht nicht  
10 mehr hermetisch von der zweiten Schicht abgedeckt wird. Auf diese Weise wird ein äußerer Zugriff auf die erste Beschichtung ermöglicht.

- Um für das nachfolgende Entfernen der ersten Beschichtung  
15 einen Zugang zu schaffen, ist es von Vorteil, wenn der Schritt des zumindest teilweisen Freilegens der ersten Beschichtung den Schritt des Planarisierens der beschichteten Oberfläche umfaßt. Dabei wird die beschichtete Oberfläche des Bauteils so weit planarisiert, bis die Schicht mit  
20 glasartiger Struktur an den Stellen, an welchen sich Strukturen der ersten, strukturierten Beschichtung befinden, entfernt ist.

- Das teilweise Abtragen der Schicht mit glasartiger Struktur,  
25 beziehungsweise das zumindest teilweise Freilegen der ersten Beschichtung, kann zweckmäßig durch mechanisches Abtragen, insbesondere mittels Schleifen und/oder Läppen und/oder Polieren erfolgen.

- 30 Das Verfahren kann zusätzlich noch den Schritt des Nachbehandelns der positiv strukturierten zweiten Schicht umfassen. Das Nachbehandeln kann beispielsweise dazu dienen, Kanten der Strukturen zu verrunden. Geeignete Nachbehandlungsschritte sind dabei insbesondere  
35 nasschemischer und/oder trockenchemischer und/oder

thermischer Reflow. Auch durch Dotierung können die Strukturen nachbehandelt werden, um beispielsweise optische oder elektrische Eigenschaften der Strukturen zu verändern.

- 5 Bei dem erfindungsgemäßen Verfahren können besonders vorteilhaft die Schritte des Herstellens einer negativ strukturierten ersten Beschichtung auf die zumindest eine Oberfläche und des Abscheidens zumindest einer zweiten Schicht mit glasartiger Struktur auf die mit der ersten
- 10 Beschichtung versehene Oberfläche auch mehrfach durchgeführt werden. Auf diese Weise können unter anderem mehrlagige strukturierte Schichten mit glasartiger Struktur aufgebracht werden. Der Schritt des Entferns der ersten Beschichtung kann dabei ebenfalls jeweils nach dem zumindest teilweisen
- 15 Freilegen der ersten Beschichtung erfolgen. Es ist aber auch möglich, diesen Schritt nicht jedesmal, sondern nur nach Aufbringen der letzten Schicht mit glasartiger Struktur durchzuführen. Auf diese Weise kann die erste Beschichtung jeweils auch als Substrat für eine nachfolgende Beschichtung
- 20 genutzt werden. Dies ermöglicht, daß sich Schichten mit glasartiger Struktur auf dem Substrat erzeugen lassen, die freitragende Bereiche, wie beispielsweise Brücken oder Röhren aufweisen.
- 25 Die Unterlage kann selbst als Abdeckung eines Bauelements dienen. In diesem Fall kann das Verfahren vorteilhaft außerdem den Schritt des Verbindens des Substrats mit einem weiteren Substrat, insbesondere einem Halbleiter-Bauelement und/oder einem optoelektronischen Bauelement und/oder einem
- 30 mikro-elektromechanischen Bauelement umfassen.

Durch das erfindungsgemäße Verfahren kann in der strukturierten Schicht mit glasartiger Struktur beispielsweise ein Phasengitter und/oder zumindest eine

35 optische Komponente und/oder zumindest ein Kanal und/oder

zumindest ein Wellenleiter definiert werden. Die Strukturen der Schicht können weiterhin zumindest teilweise aufgefüllt werden. Insbesondere können die Strukturen mit leitendem Material und/oder einem transparenten Material aufgefüllt werden. Durch das Auffüllen mit leitendem Material können elektrische Verbindungen sowohl in Richtung senkrecht zur Oberfläche des Substrats als auch parallel dazu geschaffen werden. Das Auffüllen mit transparentem Material kann außerdem Wellenleiter oder andere optische Komponenten, wie etwa ein Phasengitter definieren.

Elektrische Verbindungen können außerdem vorteilhaft hergestellt werden, wenn das Verfahren außerdem den auch als "Plating" bekannten Schritt des Aufbringens zumindest eines leitenden Bereichs, insbesondere einer Leiterbahn auf die Oberfläche des Substrats und/oder der Schicht mit glasartiger Struktur umfaßt. Dies kann etwa durch Aufdampfen von metallischem Material auf vordefinierte Bereiche der Oberfläche geschehen.

Durch Auffüllen von Strukturen oder Aufbringen leitender Bereiche können auf dem Substrat außerdem passive Bauteile, wie Kondensatoren, Widerstände oder Induktivitäten hergestellt werden.

Eine Kombination dieser Verfahrensschritte erlaubt insbesondere bei mehrlagigen Beschichtungen die Herstellung von Multilayer-Platinen inklusive der Redistribution von Kontakten, dem Routing, der elektrischen Umverdrahtung oder dem Durchkontaktieren elektrischer Anschlüsse durch einzelne Schichten oder das Substrat. Multilayer-Platinen mit Glas als Isolatormaterial sind unter anderem wegen ihrer hervorragenden Hochfrequenzeigenschaften von besonderem Interesse. So zeichnen sich derartige Platinen durch einen niedrigen elektrischen Verlustfaktor aus. Außerdem besitzen

diese Platinen eine hohe Formstabilität.

Nach einer Weiterbildung des Verfahrens weist das Substrat  
zumindest zwei zu beschichtende Oberflächen auf, welche  
5 insbesondere im wesentlichen gegenüberliegen, wobei die  
Schritte des Herstellens zumindest einer negativ  
strukturierten ersten Beschichtung auf der zumindest einen  
Oberfläche, des Abscheidens zumindest einer zweiten Schicht,  
welche ein Material mit glasartiger Struktur aufweist, auf  
10 die mit der ersten Beschichtung versehene Oberfläche und des  
zumindest teilweisen Entfernnens der ersten Beschichtung auf  
jeder der Oberflächen vorgenommen werden. Auf diese Weise  
können Substrate auf zwei Seiten strukturiert beschichtet  
werden. Beispielsweise können damit auf gegenüberliegenden  
15 Seiten des Substrats optische Elemente, wie etwa Gitter  
hergestellt werden.

Für eine Weiterverarbeitung des strukturiert beschichteten  
Substrats kann es außerdem von Vorteil sein, wenn das  
20 Verfahren zusätzlich den Schritt des Aufbringens einer Bond-  
Schicht auf die zweite Schicht umfaßt. Solche Bond-Schichten  
können beispielsweise eine Seed-Schicht für eine nachfolgende  
Metallisierung und/oder eine Klebstoffschicht umfassen.  
Mittels der Bond-Schicht kann dann das Substrat auf der  
25 beschichteten Seite mit einer Unterlage verbunden werden.  
Ebenso können mit einer solchen SEED-Layer strukturiert  
metallisierte Bereiche erzeugt werden.

Die erste Beschichtung, welche erfindungsgemäß aufgebracht  
30 und nach Abscheiden der zweiten Schicht zumindest teilweise  
wieder entfernt wird, fungiert als Maske für die  
Strukturierung der zweiten Schicht. Es liegt demgemäß auch im  
Rahmen der Erfindung, eine weitere Ausführungsform eines  
Verfahrens anzugeben, mit welchem strukturierte  
35 Aufdampfglasschichten auf einem Substrat auf einer zu



beschichtenden Oberfläche abgeschieden werden können, bei welchem das Substrat durch eine Maske hindurch mit einem Aufdampfglas beschichtet wird. Die Maske wird dabei zwischen der zu beschichtenden Oberfläche und der Quelle angeordnet  
5 und weist Öffnungen oder Aussparungen entsprechend den vorgesehenen Strukturen der aufzubringenden Glasschicht auf.

Um gut definierte Strukturen zu erhalten, ist es dabei vorteilhaft, die Maske möglichst nahe zu der zu  
10 beschichtenden Oberfläche anzuordnen. Gemäß einer Weiterbildung des Verfahrens wird dazu die Maske mit der zu beschichtenden Oberfläche des Substrats in Kontakt gebracht.

Die Maske kann auch beispielsweise mit dem Substrat verbunden werden, um einen engen Kontakt von Maske und Substrat  
15 sicherzustellen. Gemäß noch einer Weiterbildung des erfindungsgemäßen Verfahrens ist dazu vorgesehen, die Maske mit dem Substrat zu verkleben. Die Maske kann nach erfolgter Beschichtung dann entfernt werden.

20 Das Verfahren kann auch wiederholt werden, um mehrlagige Beschichtungen zu erhalten, wobei beispielsweise die einzelnen Lagen auch mittels unterschiedlich strukturierter Masken hergestellt werden können, so daß die einzelnen Lagen  
25 demgemäß unterschiedliche Strukturen aufweisen.

Im Rahmen der Erfindung liegt es auch, ein beschichtetes Substrat anzugeben, welches insbesondere mit einem erfindungsgemäßen Verfahren herstellbar ist. Dementsprechend  
30 weist ein solches beschichtetes Substrat auf zumindest einer Seite eine strukturierte Beschichtung auf, die ein Material mit glasartiger Struktur umfaßt. Die Beschichtung kann gemäß dem erfindungsgemäßen Verfahren auf einer negativ strukturierten ersten Beschichtung auf der zumindest einen  
35 Seite abgeschieden und die negativ strukturierte Beschichtung

zumindest teilweise entfernt sein. Als Material mit glasartiger Struktur eignet sich dabei unter anderem ein Aufdampfglas, jedoch können beispielsweise auch andere Gläser verwendet werden, die etwa durch Sputtern oder CVD  
5 abgeschieden werden.

Das Substrat kann zumindest eine elektronische Schaltungsanordnung, insbesondere eine integrierte elektronische Schaltungsanordnung und/oder eine  
10 optoelektronische Schaltungsanordnung und/oder zumindest eine mikro-elektromechanische Komponente aufweisen. Ebenso kann das Substrat auch mit einem Bauelement verbunden sein, welches eine integrierte elektronische Schaltungsanordnung und/oder eine optoelektronische Schaltungsanordnung und/oder  
15 zumindest eine mikro-elektromechanische Komponente aufweist. Die strukturierte Beschichtung kann dabei eine Aussparung oder eine vollständige oder teilweise Abdeckung für diese Bauelemente darstellen.

20 Die strukturierte Beschichtung des Substrats kann je nach Anwendungszweck verschiedene funktionelle Strukturen aufweisen. Beispielsweise kann die Beschichtung zumindest einen Kanal oder Graben aufweisen. Ein Kanal kann beispielsweise dazu dienen, eine optische Faser aufzunehmen.  
25 Ebenso kann der Kanal mit leitendem Material aufgefüllt werden, wodurch sich elektrische Kontaktierungen herstellen lassen. Dabei kann sich der Kanal sowohl parallel zur beschichteten Oberfläche des Substrats, als auch senkrecht dazu erstrecken.

30 Vorteilhaft für bestimmte optische Anwendungen ist insbesondere, wenn das Substrat zumindest einen Wellenleiter aufweist. Darüber hinaus können in der strukturierten Beschichtung außerdem zumindest zwei miteinander gekoppelte  
35 Wellenleiter definiert werden. Für ein derartiges

beschichtetes Substrat ergeben sich eine Vielzahl von Anwendungsmöglichkeiten, wie beispielsweise als integrierter optischer Multiplexer oder Demultiplexer. Allgemein kann die Kopplung mehrerer Wellenleiter auch für eine optische Umverdrahtung verwendet werden.

Außerdem kann durch die Beschichtung zumindest ein Hohlraum definiert sein. Der Hohlraum kann unter anderem dazu dienen, Komponenten, wie etwa mikroelektronische oder mikroelektromechanische Bauelemente oder auch beispielsweise Fluide aufzunehmen.

Ebenso können neben Hohlräumen auch eine oder mehrere Aussparungen in der Beschichtung vorhanden sein. Zusammen mit einer Aussparung kann die Beschichtung beispielsweise als Abstandhalter für ein weiteres Substrat oder eine optische Komponente dienen.

Auf der strukturierten Beschichtung können außerdem Leiterbahnen vorhanden sein, um verschiedene elektrische oder elektronische Komponenten zu verbinden. Die Leiterbahnen können zum Beispiel durch Auffüllen von Kanälen oder Gräben in der strukturierten Beschichtung oder auch durch Aufbringen von Metallschichten, etwa durch Aufdampfen hergestellt sein. In gleicher Weise können in der Beschichtung auch passive elektronische Bauelemente, wie Kondensatoren, Widerstände oder Induktivitäten definiert sein.

Insbesondere kann das Substrat eine mehrlagige Beschichtung aufweisen. Dazu muß nicht notwendigerweise jede Lage ein glasartiges Material umfassen. Vielmehr können hier verschiedene Materialien und auch verschiedene Strukturierungsverfahren miteinander kombiniert werden.

Das Substrat kann je nach Anwendungszweck ein Material umfassen, welches Glas und/oder Metall und/oder Kunststoff und/oder Keramik und/oder einen Halbleiter, insbesondere Silizium und/oder Galliumarsenid aufweist. Glas- oder  
5 Kunststoffsubstrate können beispielsweise als Abdeckung für integrierte elektronische, optoelektronische oder mikroelektromechanische Bauelemente dienen. Beschichtete Halbleitersubstrate können andererseits zum Beispiel selbst solche Komponenten aufweisen.

10

Die strukturierte Beschichtung muß sich selbstverständlich nicht nur auf einer Seite des Substrats befinden. Vielmehr kann ein beschichtetes Substrat vorteilhaft auf zwei insbesondere im wesentlichen gegenüberliegenden Seiten je  
15 eine strukturierte Beschichtung aufweisen, die ein Material mit glasartiger Struktur umfaßt.

Es liegt außerdem im Rahmen der Erfindung, eine Vorrichtung zur Durchführung des erfindungsgemäßen Verfahrens und/oder zur Herstellung eines strukturiert beschichteten Substrats  
20 anzugeben. Eine solche Vorrichtung umfaßt demgemäß neben anderen Einrichtungen zur Bearbeitung eines Substrats eine Einrichtung zum Abscheiden einer Schicht, die ein glasartiges Material umfaßt.

25

Die Erfindung wird nachfolgend genauer anhand bevorzugter Ausführungsformen und unter Bezugnahme auf die beigefügten Figuren näher erläutert. Dabei verweisen gleiche Bezugszeichen in den Figuren auf gleiche oder ähnliche Teile.

30

Es zeigen:

Fig. 1A bis 1E anhand schematischer Querschnittansichten die Verfahrensschritte zur strukturierten Beschichtung von Substraten,

Fig. 2A und 2B eine Variante der anhand der Fig. 1C bis 1E  
dargestellten Verfahrensschritte,  
Fig. 3A bis 3F anhand schematischer Querschnittansichten  
die Verfahrensschritte zur mehrlagigen  
5 strukturierten Beschichtung eines Substrats,  
Fig. 4A bis 4C anhand schematischer Ansichten die  
Verfahrensschritte zur mehrlagigen  
strukturierten Beschichtung eines Substrats  
gemäß einer weiteren Ausführungsform der  
10 Erfindung,  
Fig. 5A bis 5C eine vorteilhafte Weiterbildung des  
Verfahrens zur Herstellung von  
Durchkontaktierungen, und  
Fig. 6 eine Ausführungsform eines mehrlagig  
15 beschichteten Substrats,  
Fig. 7 eine Ausführungsform eines mit einem  
weiteren Substrat verbundenen, beschichteten  
Substrats,  
Fig. 8 eine Ausführungsform eines auf zwei  
20 gegenüberliegenden Seiten beschichteten  
Substrats,  
Fig. 9 und 10 anhand schematischer Querschnitte eine  
weitere Ausführungsform eines Verfahrens zur  
strukturierten Beschichtung eines Substrats,  
25 und  
Fig. 11 eine elektronenmikroskopische Aufnahme eines  
Ausschnitts der Oberfläche eines  
erfindungsgemäß beschichteten Substrats.

30 Im folgenden wird zunächst Bezug auf die Figuren 1A bis 1E  
genommen, welche anhand schematischer Querschnittansichten  
die Verfahrensschritte zur Herstellung eines strukturierten  
Substrats gemäß einer ersten Ausführungsform der Erfindung  
darstellen. Zur Herstellung einer strukturierten Beschichtung  
35 wird auf das Substrat 1, wie in Fig. 1A gezeigt, zunächst auf

der zu beschichtenden Oberfläche 2 eine erste Beschichtung 3 aufgebracht. Das Substrat 1 ist dabei bevorzugt mit weiteren Substraten in einem Waferverbund verbunden. Bei der in den Figuren 1A bis 1E dargestellten Ausführungsform ist das Substrat beispielhaft als passives Substrat dargestellt, welches als Abdeckung für ein aktives Substrat, wie beispielsweise einem integrierten elektronischen Bauelement, einem optoelektronischen Bauelement oder einem mikroelektromechanischen Bauelement dienen kann.

Selbstverständlich ist es aber ebenso möglich, strukturierte Beschichtungen mit dem erfindungsgemäßen Verfahren direkt auf solche Bauelemente aufzubringen, die dann entsprechend als Substrat 1 dienen. Insbesondere können alle im folgenden erläuterten Ausführungsformen der Erfindung vorteilhaft im Waferverbund durchgeführt werden.

Fig. 1B zeigt eine Querschnittansicht durch das Substrat nach einem weiteren Verfahrensschritt. Hierbei wurden in die erste Beschichtung Strukturen 5 eingefügt. Diese Strukturen schaffen eine zur endgültigen strukturierten Beschichtung in Aufsicht komplementäre, negative Strukturierung. Die Strukturierung ist dabei so durchgeführt worden, daß Bereiche 6 der zu beschichtenden Oberfläche 2 des Substrats 1 freigelegt worden sind.

Die Strukturierung kann unter anderem photolithographisch erfolgen, wobei dazu die Beschichtung 3 beispielsweise einen Photolack umfaßt, in den anschließend durch Belichtung und Entwicklung die Strukturen 5 eingefügt worden sind.

Gemäß einer Variante des Verfahrens wird die Beschichtung 3 nicht nach dem Aufbringen strukturiert, sondern direkt beim Aufbringen der Schicht. Dies kann erreicht werden, indem die Schicht beispielsweise mittels eines geeigneten Druckverfahrens, etwa mittels Siebdruck auf das Substrat 1

aufgedruckt wird. Bei dieser Variante des Verfahrens wird der in Fig. 1A gezeigte Verarbeitungszustand des Substrats 1 übersprungen. Selbstverständlich kann diese Variante aber auch mit einer nachträglichen Strukturierung kombiniert werden, indem zum Beispiel ein Photolack strukturiert auf die Oberfläche 2 des Substrats 1 aufgedruckt wird und die aufgedruckten Strukturen dann nachfolgend weiter strukturiert werden, etwa um zusätzliche, feinere Strukturen zu erzeugen. Mit dem anhand von Fig. 1B gezeigten Zustand des Substrates ist der Schritt des Herstellens einer negativ strukturierten Beschichtung abgeschlossen.

In Fig. 1C ist das Substrat nach dem Schritt des Abscheidens einer Schicht 7 mit glasartiger Struktur auf die mit der ersten Beschichtung 3 versehene Oberfläche 2 des Substrats 1 gezeigt. Die Schicht 7 umfaßt dabei bevorzugt ein Aufdampfglas, wobei das Abscheiden des Glases mittels Elektronenstrahlverdampfung auf das mit der ersten strukturierten Beschichtung 3 beschichtete Substrat 1 abgeschieden wird. Die Schicht 7 bedeckt dabei die freigelegten Bereiche 6, sowie die Schicht 3.

Das Abscheiden der zweiten Schicht 7 kann gemäß einer Weiterbildung der Erfindung auch durch Plasma-Ionen-unterstütztes Aufdampfen erfolgen, um eine besonders dichte und defektfreie Schicht zu erhalten.

Als besonders geeignet hat sich das Aufdampfglas erwiesen, welches folgende Zusammensetzung in Gewichtsprozent aufweist:

Komponenten	Gew %
SiO <sub>2</sub>	75 - 85
B <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	10 - 15
Na <sub>2</sub> O	1 - 5
Li <sub>2</sub> O	0,1 - 1

K <sub>2</sub> O	0,1 - 1
Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	1 - 5

- Ein bevorzugtes Aufdampfglas dieses Typs ist das Glas 8329  
 5 der Firma Schott mit der folgenden Zusammensetzung:

SiO <sub>2</sub>	84,1 %
B <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	11,0 %

- |    |                   |         |                            |
|----|-------------------|---------|----------------------------|
| 10 | Na <sub>2</sub> O | ≈ 2,0 % | ] (in der Schicht ⇒ 3,3 %) |
|    | K <sub>2</sub> O  | ≈ 0,3 % |                            |
|    | Li <sub>2</sub> O | ≈ 0,3 % |                            |
- 
- |  |                                |         |                           |
|--|--------------------------------|---------|---------------------------|
|  | Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> | ≈ 2,6 % | (in der Schicht < 0,5 %). |
|--|--------------------------------|---------|---------------------------|

15

Der elektrische Widerstand beträgt ungefähr  $10^{10} \Omega/\text{cm}$   
 (bei 100°C),

Dieses Glas weist in reiner Form ferner einen Brechungsindex  
 von etwa 1,470 auf.

- 20 Die Dielektrizitätskonstante  $\epsilon$  liegt bei etwa 4,7 (bei 25°C, 1MHz),  $\tan\delta$  beträgt etwa  $45 \times 10^{-4}$  (bei 25°C, 1 MHz). Durch den Aufdampfprozeß und die unterschiedliche Flüchtigkeit der Komponenten dieses Systems ergeben sich leicht unterschiedliche Stöchiometrien zwischen dem Targetmaterial
- 25 und der aufgedampften Schicht. Die Abweichungen in der aufgedampften Schicht sind in Klammern angegeben. Ein weitere Gruppe geeigneter Aufdampfgläser weist die folgende Zusammensetzung in Gewichtsprozent auf:

- |    |                               |         |
|----|-------------------------------|---------|
| 30 | Komponenten                   | Gew %   |
|    | SiO <sub>2</sub>              | 65 - 75 |
|    | B <sub>2</sub> O <sub>3</sub> | 20 - 30 |
|    | Na <sub>2</sub> O             | 0,1 - 1 |
|    | Li <sub>2</sub> O             | 0,1 - 1 |



K<sub>2</sub>O 0,5 - 5  
 Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 0,5 - 5

Ein bevorzugtes Aufdampfglas aus dieser Gruppe ist das Glas  
 5 G018-189 der Firma Schott mit der folgenden Zusammensetzung:

Komponenten: Gew%

SiO <sub>2</sub>	71
B <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	26
10 Na <sub>2</sub> O	0,5
Li <sub>2</sub> O	0,5
K <sub>2</sub> O	1,0
Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	1,0

Die bevorzugt verwendeten Gläser besitzen insbesondere die in  
 15 der nachstehenden Tabelle aufgeführten Eigenschaften:

Eigenschaften	8329	G018-189
$\alpha_{20-300} [10^{-6}K^{-1}]$	2,75	3,2
Dichte (g/cm <sup>3</sup> )	2,201	2,12
Transformationspunkt [°C]	562	742
Brechungsindex nd	1,469	1,465
Wasserbeständigkeitsklasse nach ISO 719	1	2
Säurebeständigkeitsklasse nach DIN 12 116	1	2
Laugenbeständigkeitsklasse nach DIN 52322	2	3
Dielektrizitätskonstante $\epsilon$ (25 °C)	4,7 (1MHz)	3,9 (40GHz)
$\tan\delta$ (25 °C)	$45 \cdot 10^{-4}$ (1MHz)	$26 \cdot 10^{-4}$ (40GHz)

Fig. 1D zeigt das Substrat nach dem nachfolgenden Schritt des Freilegens der ersten Beschichtung 3. Das Freilegen der

Beschichtung wurde in dieser Variante des Verfahrens durch Planarisieren der beschichteten Oberfläche vorgenommen. Dazu wurde die beschichtete Oberfläche soweit plan abgeschliffen, bis die Schicht 7 auf der ersten Beschichtung abgetragen ist, so daß die darunter liegende erste Beschichtung 3 wieder  
5 freigelegt und zugänglich ist.

Fig. 1E zeigt einen darauffolgenden Verfahrensschritt, bei welchem die erste Beschichtung entfernt worden ist. Durch das  
10 Aufdampfen der Schicht 7 auf die negativ strukturierte Beschichtung 3 und das Entfernen der ersten Beschichtung nach deren Freilegung bleibt auf dem Substrat schließlich eine positiv strukturierte zweite Schicht 7 zurück. Die Strukturen 9 der positiv strukturierten zweiten Schicht 7 bedecken dabei  
15 die freigelegten, beziehungsweise von der ersten Beschichtung 3 nicht bedeckten Bereiche 6.

Das Entfernen der ersten, negativ strukturierten Beschichtung kann beispielsweise durch Auflösen in einem geeigneten  
20 Lösungsmittel oder durch nass- oder trockenchemisches Ätzen erfolgen. Auch eine Verbrennung oder Oxidation in einem Sauerstoffplasma kann vorteilhaft für die Entfernung der Beschichtung angewendet werden.

25 Anhand der Figuren 2A und 2B wird im folgenden eine bevorzugte Variante der anhand der Figuren 1D und 1E gezeigten Verfahrensschritte erläutert. Bei dieser Variante des Verfahrens wird zunächst das Substrat 1 wie anhand der Figuren 1A und 1B gezeigt wurde, durch Aufbringen einer  
30 strukturierten ersten Beschichtung 3 vorbereitet. Die Beschichtung 3 weist wieder negative Strukturen 5 auf, welche Bereiche 6 der ersten Oberfläche 2 freilassen. Auf die so vorbereitete Oberfläche des Substrats wird wieder eine zweite Schicht 7, beispielsweise durch Aufdampfen eines  
35 Aufdampfglases abgeschieden. Die Schichtdicke der Schicht 7

wird hierbei allerdings nicht so groß gewählt, daß die Schicht 7 geschlossen ist. Dies wird dadurch erreicht, daß für die Schicht 7 eine Schichtdicke gewählt wird, die geringer ist als die Schichtdicke der ersten Beschichtung 3.  
5 Diese Phase des Verfahrens ist in Fig. 2A gezeigt.

Die erste Beschichtung 3 kann dann direkt entfernt werden, ohne daß ein Freilegen, etwa durch das anhand von Fig. 1C gezeigte Planarisieren erforderlich ist, da durch die nicht  
10 geschlossene zweite Schicht 7 ein Zugang zur ersten Beschichtung 3 erhalten bleibt. Die Bereiche der Schicht 7, welche sich dabei auf der ersten Beschichtung 3 befinden, werden beim Entfernen der ersten Beschichtung 3 abgehoben und dadurch entfernt. Als Ergebnis bleibt, wie Fig. 2B zeigt,  
15 wieder eine strukturierte zweite Beschichtung 7 mit positiven Strukturen 9 zurück.

Auf die Strukturen 9 der strukturierten zweiten Schicht 7 der in Fig. 1E oder 2B gezeigten Ausführungsformen kann in einem  
20 zusätzlichen Schritt auch noch eine Bond-Schicht aufgebracht werden, welche die der Substratoberfläche abgewandten Oberseiten der Strukturen 9 bedeckt. Eine solche Bond-Schicht kann beispielsweise eine Seed-Schicht für eine nachfolgende Metallisierung oder etwa eine Klebstoffschicht umfassen.

25

Die Figuren 3A bis 3F zeigen eine weitere Ausführungsform des erfindungsgemäßen Verfahrens, wobei diese Ausführungsform zur Herstellung mehrlagiger strukturierter Beschichtungen dient.

30 Zum Zwecke der Übersichtlichkeit sind in den Figuren 3A bis 3F dabei einige der anhand der Figuren 1A bis 1E, beziehungsweise 2A und 2B erläuterten Verfahrensschritte nicht im einzelnen dargestellt.

Fig. 3A zeigt ein Substrat 1, auf welchem eine strukturierte erste Beschichtung 31 hergestellt worden ist. Der Bearbeitungszustand des Substrats 1 entspricht somit weitgehend dem der Fig. 1B.

5

Fig. 3B zeigt das Ergebnis des nachfolgenden Schritts des Abscheidens einer zweiten Schicht 71, welche ein Material mit glasartiger Struktur aufweist, auf die mit der ersten Beschichtung 31 versehene Oberfläche. Die Schicht 71 wird daraufhin wieder durch Abschleifen und Planarisieren der beschichteten Oberfläche des Substrats 1 in den mit der Schicht 31 beschichteten Bereichen abgetragen und die dabei freigelegte Schicht 31 entfernt, so daß eine positiv strukturierte zweite Schicht 71 mit Strukturen 91 stehenbleibt. Dieser Bearbeitungszustand ist in Fig. 3C dargestellt.

Um weitere Lagen einer mehrlagigen Beschichtung aufzubringen, wird auf der so beschichteten Oberfläche eine weitere erste strukturierte Beschichtung 32 hergestellt. Hier befinden sich, wie anhand von Fig. 3E gezeigt ist, die negativen Strukturen 52 der weiteren ersten Beschichtung 32 auf den Strukturen 91 der strukturierten zweiten Schicht 71. Daraufhin wird erneut eine Schicht 72, die ein Material mit glasartiger Struktur aufweist, aufgebracht, die Schicht 32 durch Abschleifen der Schicht 72 daraufhin freigelegt und die Schicht 32 anschließend entfernt.

Diese Verfahrensschritte können gegebenenfalls noch mehrmals wiederholt werden. Fig. 3F zeigt das Substrat nach dem Aufbringen einer weiteren Schicht 73 mit Strukturen 92. Die mehreren Lagen 71, 72 und 73 bilden dabei als ganzes wieder eine strukturierte Beschichtung 7, welche ein glasartiges Material umfaßt und Strukturen 9A und 9B aufweist. Diese Strukturen können dabei auch nach Bedarf so hergestellt

35

werden, daß einzelne Strukturen nicht Material jeder Beschichtung der einzelnen Lagen 71, 72, 73 aufweisen. Die Lagen können außerdem auch unterschiedliche Materialien und Schichtdicken aufweisen. Auf diese Weise können Lagen mit  
5 glasartigem Material mit Lagen kombiniert werden, die andere Materialien aufweisen, wie etwa Metall, Keramik, Kunststoff oder halbleitenden Stoffen.

Insbesondere können die einzelnen Lagen 71, 72, 73 einer  
10 solchen mehrlagigen Beschichtung auch durch die in den Fig. 2A und 2B dargestellte Variante des Verfahrens durch Abheben der Schichten hergestellt werden.

Außerdem muß bei Herstellung einer mehrlagigen strukturierten  
15 Beschichtung die negative Beschichtung nicht zwangsläufig nach jedem Aufbringen einer Lage entfernt werden. Eine solche Variante des Verfahrens zeigen die Figuren 4A bis 4C beispielhaft für eine zweilagige strukturierte Beschichtung. Fig. 4A zeigt dazu eine Ansicht des Substrats, welches auf  
20 der zu beschichtenden Seite 2 mit einer negativ strukturierten ersten Beschichtung 31 versehen wurde. Die Beschichtung 31 weist dabei beispielhaft Gräben als negative Strukturen auf. Auf der so beschichteten Oberfläche wurde wieder eine Schicht 71, die ein Material mit glasartiger  
25 Struktur aufweist, abgeschieden und die Schicht 31 durch Abschleifen der Oberfläche wieder freigelegt. Die Schicht 71 weist entsprechen zu den Gräben komplementäre Strukturen 93 in Form von erhabenen Rippen, beziehungsweise Strängen auf. Fig. 4A entspricht somit dem in Fig. 1D gezeigten  
30 Bearbeitungszustand. Derartige Rippen können beispielsweise als Wellenleiter, oder in regelmäßiger Anordnung als Gitter dienen.

Anschließend wird auf gleiche Weise, wie anhand von Fig. 4B  
35 gezeigt ist, beim Aufbringen einer weiteren Schicht 72 mit

rippen- oder strangförmigen Strukturen 94 verfahren, die als zu Gräben in der weiteren Beschichtung 32 komplementäre, beziehungsweise positive Strukturen ausgebildet sind. Die Strukturen 93 und 94 auf der Oberfläche 2 des Substrats sind  
5 dabei beispielhaft zueinander senkrecht angeordnet.

Im Gegensatz zu der anhand der Figuren 3A bis 3F erläuterten Variante des erfindungsgemäßen Verfahrens wird hier jedoch die erste strukturierte Beschichtung 31 vor dem Aufbringen  
10 einer weiteren Lage 72 nicht entfernt. Beiden Varianten ist dennoch gemeinsam, daß die Schritte des Herstellens einer negativ strukturierten ersten Beschichtung auf die zumindest eine Oberfläche des Substrats 1 und das Abscheidens einer  
15 zweiten Schicht, die ein Material mit glasartiger Struktur aufweist, auf die mit der ersten Beschichtung versehene Oberfläche, mehrfach durchgeführt werden.

Fig. 4C zeigt das Substrat 1 mit der fertigen zweilagigen strukturierten Beschichtung 7, welche die Lagen 71 und 72  
20 umfaßt. Nach dem Aufbringen der letzten Lage 72 und des Freilegens der weiteren ersten Beschichtung 32 durch Planarisieren der beschichteten Oberfläche des Substrats wurde die erste Beschichtung 31, sowie die weitere erste Beschichtung 32 entfernt.

25 Dadurch, daß die erste Beschichtung 31 vor dem Abscheiden der Schicht 72 mit glasartiger Struktur nicht entfernt wird, können die Strukturen einer oder mehrerer Lagen der mehrlagigen Beschichtung freitragende Bereiche aufweisen.  
30 Durch die zueinander senkrechte Anordnung der strangförmigen Strukturen 93 und 94 der Lagen 71, beziehungsweise 71 weisen die Strukturen 94 freitragende Bereiche 11 in der Form von Brücken auf, die somit nicht von einer Unterlage oder darunterliegenden Schicht gestützt werden. Mit der hier  
35 beschriebene Variante des Verfahrens können so mehrlagige

aufeinandergestapelte Gitter erzeugt werden. Derartige Strukturen können beispielsweise vorteilhaft als photonische Kristalle verwendet werden. Die Strukturen können ebenso auch als Wellenleiter dienen. Insbesondere können in einer oder  
5 mehreren Lagen durch das erfindungsgemäße Verfahren gekoppelte Wellenleiter hergestellt werden.

Nachfolgend wird auf die Figuren 5A bis 5C Bezug genommen, welche eine vorteilhafte Weiterbildung des Verfahrens zur  
10 Herstellung von Durchkontaktierungen durch eine Verkapselung anhand von Querschnittansichten durch ein Substrat 1 illustrieren. In diesem Fall weist das Substrat 1 beispielhaft auf einer Seite 2 eine aktive Schicht 15 auf. Diese Schicht kann eine integrierte elektronische  
15 Schaltungsanordnung oder auch beispielsweise eine optoelektronische Schaltungsanordnung aufweisen. Mit der aktiven Schicht 15 elektrisch verbunden sind Kontaktflächen oder Bondpads 14 zur Kontaktierung der Komponenten der aktiven Schicht 15. Die Oberfläche 2 weist zusätzlich eine  
20 Diffusionsbarriere-Schicht 8 auf, welche in der Halbleiterfertigung verbreitet zum Schutz der integrierten Schaltungen der aktiven Schicht eingesetzt wird. Eine solche Diffusionsbarriereschicht 8 kann auch bei der Abscheidung von Aufdampfglas als strukturierte Schicht von Vorteil sein, da  
25 Aufdampfglas Natrium-Ionen abgeben kann, welche für die Schaltungen der aktiven Schicht 15 schädlich sein können. Auf die Fläche 2 wurde, wie in Fig. 5A gezeigt, eine strukturierte erste Beschichtung 3 aufgebracht. Die Beschichtung 3 ist so aufgebracht, daß deren Strukturen 12  
30 die Kontaktflächen 14 teilweise oder ganz bedecken, andere Teile der zu beschichtenden Oberfläche 2 aber freigelegt bleiben.

Nachfolgend wird wieder eine Schicht 7 abgeschieden, welche  
35 ein glasartiges Material umfaßt. Die beschichtete Seite des

Substrats wird daraufhin soweit wieder abgeschliffen und planarisiert, bis die Strukturen 12 der ersten Beschichtung 3 freigelegt sind, woraufhin die freigelegte erste Beschichtung entfernt wird. Alternativ kann auch hier die anhand der Fig. 2A und 2B gezeigte Technik des Abhebens zur Strukturierung eingesetzt werden. Auf diese Weise werden, wie Fig. 5B zeigt, in der zweiten Beschichtung 7 Aussparungen 13 erzeugt, welche die zu den negativen Strukturen 12 positiven oder komplementären Strukturen darstellen.

10

In einem nachfolgenden Schritt werden die Aussparungen in der zweiten Schicht 7 dann mit einem leitenden Material aufgefüllt, so daß, wie Fig. 5C zeigt, in den Aussparungen leitende Durchkontaktierungen 17 erzeugt werden. Auf diese Weise ist auf der Seite 2 des Substrats 1 eine hermetische Verkapselung hergestellt. Zusätzlich können auf die strukturierte zweite Schicht 7 noch Leiterbahnen 19 aufgebracht werden, die mit den an der Außenseite auf den Durchkontaktierungen 17 entstandenen Kontaktflächen verbunden sind. Dies kann beispielsweise für eine Redistribution der Kontakte verwendet werden. Die Leiterbahnen können vorteilhaft durch Aufdampfen metallischer Schichten hergestellt werden.

25

Im folgenden wird Bezug auf Fig. 6 genommen, in welcher beispielhaft eine Ausführungsform eines erfindungsgemäßen beschichteten Substrats 1 mit mehrlagiger Schicht 7 dargestellt ist. Die Schicht 7 weist in dieser beispielhaften Ausführungsform die Lagen 71, 72, 73 und 74 auf. Dabei umfassen die Lagen 71 bis 73 Materialien mit glasartiger Struktur. Durch eine in Lage 73 geschaffene Aussparung und die als Abdeckung dienende Lage 74 wird in der mehrlagigen Schicht 7 unter anderem ein Hohlraum 21 definiert. Im Hohlraum ist ein Bauelement 23 untergebracht, welches über Durchkontaktierungen 17 und Leiterbahnen mit der aktiven

35



Schicht 15 und einer in einer weiteren Aussparung 13 befindlichen Durchkontaktierung 17 angeschlossen ist. Das Bauteil kann beispielsweise einen mikro-elektromechanischen Aktuator oder ein piezoelektrisches Element oder auch einen Sensor umfassen. Ebenso können neben aktiven Bauelementen in einem solchen Hohlraum auch passive Elemente, wie beispielsweise passive Filterelemente untergebracht werden.

Die in Fig. 6 gezeigte Anordnung ist lediglich beispielhaft. Sie zeigt jedoch, daß sich durch Kombination von Durchkontaktierungen in den Schichten, Leiterbahnen, Hohlräumen und Aussparungen in einfacher Weise komplexe mehrlagige Beschichtungen für elektronische oder optoelektronische Anwendungen herstellen lassen. Außerdem lassen sich durch geeignete Strukturierung der Schicht oder der Schichten, die ein glasartiges Material aufweisen, optische Komponenten realisieren. Fig. 7 zeigt dazu ein Beispiel, bei welchem durch die erfindungsgemäße Strukturierung ein Phasengitter hergestellt wurde.

Dabei wurde zunächst wie anhand der Figuren 1A bis 1E, beziehungsweise der Figuren 2A und 2B erläutert wurde, eine zweite Beschichtung 71 auf der Seite 2 des Substrats 1 hergestellt. Zur Realisierung eines Phasengitters umfassen diese Strukturen vorteilhaft regelmäßig angeordnete Gräben 40, die sich geradlinig oder gekrümmt entlang der Oberfläche 2 in der strukturierten Schicht 71, die ein glasartiges Material umfaßt, erstrecken. Mit entlang der Oberfläche des Substrats 1 gekrümmt verlaufenden Gräben, können beispielsweise Fokussierungseffekte erreicht werden. Zur Herstellung eines Phasengitters werden die Gräben 40 in der Schicht 7 mit einem transparenten Material 29 aufgefüllt, welches bevorzugt einen anderen Brechungsindex als die Schicht 71 aufweist. Auf das so geschaffenen Phasengitter in der Schicht 71 ist eine weitere Schicht 72 aufgebracht, die

als Abstandhalter dient.

Das so hergestellte beschichtete Substrat 1 dient in diesem Ausführungsbeispiel selbst als Abdeckung für ein weiteres Substrat 25. Dazu wird das beschichtete Substrat 1 nach Herstellung der strukturierten Beschichtung 7 mit dem weiteren Substrat 25 mittels einer Verbindungsschicht 27 verbunden. Das Substrat 25 weist in dieser Ausführungsform eine aktive Schicht 15 auf. Beispielsweise kann das Substrat ein optoelektronisches Bauelement oder ein mikroelektromechanisches Bauelement sein, welches in seiner Funktion mit dem Phasengitter der strukturierten Beschichtung 7 zusammenwirkt.

Fig. 8 zeigt eine Ausführungsform eines beschichteten Substrats 1, welche auf zwei gegenüberliegenden Seiten 2, 4 jeweils strukturierte Schichten 71 und 72 aufweist. Die strukturierten Schichten 71 und 72 wurden dabei wie anhand von Fig. 7 dargestellt wurde, als Phasengitter hergestellt. Die Phasengitter auf den gegenüberliegenden Seiten weisen außerdem verschiedene Perioden auf. Ein solches beschichtetes Substrat kann beispielsweise als optischer Filter mit hoher Auflösung verwendet werden. Selbstverständlich können auch andere strukturierte Beschichtungen, wie beispielsweise eine anhand von Fig. 6 dargestellte, mehrlagige strukturierte Schicht 7 auf eine oder beide Seiten eines solchen mehrseitig beschichteten Substrats aufgebracht werden.

Im folgenden wird auf die Fig. 9 und 10 Bezug genommen, welche anhand schematischer Querschnitte zwei weitere Ausführungsformen eines Verfahrens zum Herstellen einer strukturierten glasartigen Schicht auf einem Substrat darstellen.

Zur Herstellung einer solche Schicht wird, wie in Fig. 9 dargestellt ist, vor der zu beschichtenden Oberfläche 2 des Substrats 1 eine Maske 42 angeordnet, so daß sich die Maske  
5 zwischen der Oberfläche 2 und der nicht dargestellten Beschichtungsquelle befindet. Bevorzugt wird als Beschichtungsquelle wieder ein Verdampfer, insbesondere ein Elektronenstrahlverdampfer für Aufdampfglas verwendet. Die Maske 42 weist Öffnungen und/oder Aussparungen 44 in Form und  
10 an vorgesehener Position der aufzubringenden Strukturen auf. Nachdem die Maske 42 vor der Oberfläche 2 positioniert wurde, wird die Schicht 7 abgeschieden, die entsprechend den Öffnungen 44 dann Strukturen 9 aufweist. Die Maske 42 kann auch, anders als in Fig. 9 dargestellt, in direkten Kontakt  
15 mit der Oberfläche 2 gebracht werden, um einen möglichst geringen Abstand zur Oberfläche 2 zu erhalten. Die Maske 42 kann insbesondere auch mit dem Substrat 1 verbunden werden, so daß eventuelle Verformungen der Maske oder des Substrats nicht zu einem erhöhten Abstand der Maske zu Oberfläche 2  
20 führen. Eine solche Weiterbildung des Verfahrens ist in Fig. 10 dargestellt. Bei der in Fig. 10 gezeigten Anordnung wurde das Substrat vor dem Aufdampfen mit der Maske 42 durch eine Verklebung 46 verbunden. Nach dem Abscheiden der Aufdampfglasschicht kann dann die Maske wieder abgelöst  
25 werden, so daß ähnlich zu den vorstehend beschriebenen Ausführungsformen der Erfindung wieder ein Erzeugnis mit strukturierter Aufdampfglasschicht auf der Oberfläche 2 des Substrats erhalten wird.

30 Selbstverständlich kann das Substrat auch auf mehreren Seiten beschichtet werden. Außerdem können auch analog zu den anhand der Fig. 3A bis 3F und/oder der Fig. 4A bis 4C beschriebenen Ausführungsformen erfindungsgemäßer Verfahren auf mehreren  
35 Seiten, insbesondere beidseitig auf gegenüberliegenden Seiten des Substrats mehrlagige strukturierte Beschichtungen

aufgebracht werden.

Fig. 11 zeigt eine elektronenmikroskopische Aufnahme eines Ausschnitts der Oberfläche eines erfindungsgemäß beschichteten Substrats. Als Substrat wurde Silizium und als Aufdampfglas 5 das oben angegebene Glas 8329 verwendet. Die Strukturen in der Aufdampfglasschicht wurden erfindungsgemäß durch Aufdampfen auf eine strukturierte erste Beschichtung und Lift-off, beziehungsweise Abheben der Bereiche der 10 Glasschicht auf der ersten Beschichtung durch Auflösen der ersten Beschichtung hergestellt. Anhand der Aufnahme läßt sich erkennen, daß sich mit dem erfindungsgemäßen Verfahren sehr gut definierte Glasstrukturen auf Substraten erzeugen lassen.

Bezugszeichenliste

1	Substrat
2	zu beschichtende, erste Oberfläche des Substrats
3, 31, 32	erste Beschichtung
4	gegenüberliegende, zweite Oberfläche des Substrats
5, 12	negative Strukturen in erster Beschichtung 3
6	freigelegter Bereich auf Oberfläche 2
7	strukturierte Schicht
8	Diffusionssperrschicht
9, 9A, 9B,	positive Strukturen der Schicht 7
94	strangförmige Strukturen in zweiter Schicht 7
71, 72, 73, 74	Lagen einer mehrlagigen strukturierten Schicht 7
91, 92, 93	Strukturen der Lagen 71, 72, 73
11	freitragende Bereiche
13	Aussparung in Schicht 7
14	Kontaktflächen
15	aktive Schicht
17	Durchkontaktierung
19	Leiterbahnen
21	Hohlraum
23	Bauelement
25	weiteres Substrat
27	Verbindungsschicht
29	transparente Auffüllung
40	Gräben in Schicht 7
42	Maske
44	Öffnung in 42
46	Verklebung

Ansprüche

1. Verfahren zur strukturierten Beschichtung eines Substrats (1) mit zumindest einer zu beschichtenden Oberfläche (2), umfassend die Schritte:
  - Herstellen zumindest einer negativ strukturierten ersten Beschichtung (3, 31, 32) auf der zumindest einen Oberfläche (2),
  - Abscheiden zumindest einer zweiten Schicht (7, 71, 72, 73), welche ein Aufdampfglas umfaßt, auf die mit der ersten Beschichtung (3, 31, 32) versehene Oberfläche (2),
  - zumindest teilweises Entfernen der ersten Beschichtung (3, 31, 32).
2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß der Schritt des Herstellens einer negativ strukturierten ersten Beschichtung (3, 31, 32) auf der zumindest einen Oberfläche (2) den Schritt des Freilegens von Bereichen (6) der zumindest einen zu beschichtenden Oberfläche (2) umfaßt.
3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß das Substrat (1) Bestandteil eines Wafers ist und das Verfahren im Waferverbund durchgeführt wird.
4. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 3, wobei der Schritt des Abscheidens einer zweiten Schicht (7, 71, 72, 73), welche ein Aufdampfglas umfaßt, den Schritt des Abscheidens durch Aufdampfen umfaßt.
5. Verfahren nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, daß das Abscheiden einer Schicht durch Aufdampfen den

Schritt des Plasma-Ionen-unterstützten Aufdampfens umfaßt.

- 5 6. Verfahren nach Anspruch 4 oder 5, dadurch gekennzeichnet, daß das Aufdampfen den Schritt des Elektronenstrahlverdampfens umfaßt.
- 10 7. Verfahren nach einem der Ansprüche 4 bis 6, dadurch gekennzeichnet, daß der Schritt des Aufdampfens einer Schicht, welche ein Aufdampfglas umfaßt, den Schritt des Verdampfens von Aufdampfmaterial, welches auf der Oberfläche (2) abgeschieden ein Material mit glasartiger Struktur bildet, aus einer einzelnen Quelle umfaßt.
- 15 8. Verfahren nach einem der Ansprüche 4 bis 7, dadurch gekennzeichnet, daß der Schritt des Aufdampfens einer Schicht, welche ein Aufdampfglas umfaßt, den Schritt des Coverdampfens aus zumindest zwei Quellen umfaßt.
- 20 9. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, daß der Schritt des Abscheidens einer zweiten Schicht (7, 71, 72), welche ein Aufdampfglas umfaßt, den Schritt des Abscheidens einer Schicht mit entlang einer Richtung senkrecht zur Oberfläche  
25 variierender Zusammensetzung umfaßt.
- 30 10. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 9, dadurch gekennzeichnet, daß der Schritt des Abscheidens einer zweiten Schicht (7, 71, 72, 73) welche ein Aufdampfglas umfaßt, den Schritt des Aufspatterns einer Schicht (7, 71, 72, 73) umfaßt.
- 35 11. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 10, dadurch gekennzeichnet, daß der Schritt des Abscheidens einer zweiten Schicht (7, 71, 72, 73) welche ein Aufdampfglas

umfaßt, den Schritt des Abscheidens einer Schicht (7, 71, 72, 73) mittels CVD umfaßt..

- 5 12. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 11, dadurch gekennzeichnet, daß der Schritt des Abscheidens einer zweiten Schicht (7, 71, 72, 73), welche ein Aufdampfglas umfaßt, den Schritt des Abscheidens einer Schicht (7, 71, 72, 73) umfaßt, welche ein zumindest binäres Stoffsystem aufweist.
- 10 13. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 12, dadurch gekennzeichnet, daß der Schritt des Abscheidens einer zweiten Schicht (7, 71, 72, 73), welche ein Aufdampfglas umfaßt, den Schritt des Coabscheidens von organischem
- 15 Material umfaßt.
- 20 14. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 13, dadurch gekennzeichnet, daß der Schritt des Herstellens einer negativ strukturierten ersten Beschichtung (3, 31, 32) den Schritt des Belackens, insbesondere des Belackens mittel Spin-Coating und/oder Aufsprühen und/oder der Elektrodeposition einer ersten Beschichtung (3, 31, 32) umfaßt.
- 25 15. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 14, dadurch gekennzeichnet, daß der Schritt des Herstellens einer negativ strukturierten ersten Beschichtung (3, 31, 32) den Schritt des Prägens einer ersten Beschichtung (3, 31, 32) umfaßt.
- 30 16. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 15, dadurch gekennzeichnet, daß der Schritt des Herstellens einer negativ strukturierten ersten Beschichtung (3, 31, 32) den Schritt des Aufbringens einer Photoresist-Folie
- 35 umfaßt.



17. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 16, dadurch gekennzeichnet, daß der Schritt des Herstellens einer negativ strukturierten ersten Beschichtung (3, 31, 32)  
5 den Schritt des strukturierten Aufdruckens einer ersten Beschichtung (3, 31, 32), insbesondere des strukturierten Aufdruckens mittels Siebdruck umfaßt.
18. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 17, dadurch gekennzeichnet, daß der Schritt des Herstellens einer negativ strukturierten ersten Beschichtung (3, 31, 32)  
10 den Schritt des lithographischen Strukturierens der ersten Beschichtung (3, 31, 32) und/oder den Schritt des lithographischen Graustufenstrukturierens umfaßt.
19. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 18, dadurch gekennzeichnet, daß der Schritt des Herstellens einer negativ strukturierten ersten Beschichtung (3, 31, 32)  
15 auf die zumindest eine Oberfläche (2) den Schritt des Aufbringens einer photostrukturierbaren Schicht (3, 31, 32) umfaßt.
20. Verfahren nach Anspruch 19, dadurch gekennzeichnet, daß der Schritt des Aufbringens einer photostrukturierbaren Schicht (3, 31, 32) den Schritt des Aufbringens eines Photolacks umfaßt.  
20
21. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 20, dadurch gekennzeichnet, daß der Schritt des zumindest teilweise Entfernnens der ersten Beschichtung (3, 31, 32) den Schritt des Auflöserns der Beschichtung (3, 31, 32) in einem Lösungsmittel umfaßt.  
30
22. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 21, dadurch gekennzeichnet, daß der Schritt des zumindest teilweise  
35

Entfernens der ersten Beschichtung (3, 31, 32) den Schritt des nasschemischen Entfernens der Beschichtung umfaßt.

- 5 23. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 22, dadurch gekennzeichnet, daß der Schritt des zumindest teilweise Entfernnens der ersten Beschichtung (3, 31, 32) den Schritt des trockenchemischen Entfernnens der Beschichtung (3, 31, 32), insbesondere den Schritt des  
10 Verbrennens der ersten Beschichtung in einem oxidierenden Plasma umfaßt.
24. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 23, dadurch gekennzeichnet, daß der Schritt des zumindest teilweise  
15 Entfernnens der ersten Beschichtung (3, 31, 32) den Schritt des Abhebens von Bereichen der zumindest einen zweiten Schicht (7, 71, 72, 73) umfaßt.
25. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 24,  
20 gekennzeichnet durch den Schritt des zumindest teilweise Freilegens der ersten Beschichtung (3, 31, 32).
26. Verfahren nach Anspruch 25, dadurch gekennzeichnet, daß der Schritt des zumindest teilweise Freilegens der  
25 ersten Beschichtung (3, 31, 32) den Schritt des Planarisierens der beschichteten Oberfläche umfaßt.
27. Verfahren nach Anspruch 25 oder 26, dadurch gekennzeichnet, daß der Schritt des teilweise Freilegens  
30 der ersten Beschichtung (3, 31, 32), den Schritt des mechanischen Abtragens, insbesondere mittels Schleifen und/oder Läppen und/oder Polieren umfaßt.
28. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 27,  
35 gekennzeichnet durch den Schritt des Nachbehandelns der

positiv strukturierten zweiten Schicht, insbesondere mittels nasschemischem und/oder trockenchemischem und/oder thermischem Reflow und/oder Dotierung.

- 5 29. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 28, dadurch gekennzeichnet, daß die Schritte des Herstellens einer negativ strukturierten ersten Beschichtung (3, 31, 32) auf der zumindest einen Oberfläche (2) und des  
10 Abscheidens zumindest einer zweiten Schicht (7, 71, 72, 73), welche ein Aufdampfglas umfaßt, mehrfach durchgeführt werden.
30. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 29, gekennzeichnet durch den Schritt des Verbindens des  
15 Substrats (1) mit einem weiteren Substrat (25), insbesondere einem Halbleiter-Bauelement und/oder einem optoelektronischen Bauelement und/oder einem mikroelektromechanischen Bauelement.
- 20 31. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 30, dadurch gekennzeichnet, daß durch das Verfahren zumindest ein Phasengitter und/oder zumindest eine optische Komponente und/oder zumindest ein Kanal (40) und/oder zumindest ein Wellenleiter (93, 94) in der zweiten Schicht (7, 71,  
25 72), welche ein welche ein Aufdampfglas umfaßt, definiert wird.
32. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 31, gekennzeichnet durch den Schritt des zumindest teilweise  
30 Auffüllens von Strukturen der zweiten Schicht, welche ein Aufdampfglas umfaßt, insbesondere des Auffüllens mit leitendem Material und/oder einem transparenten Material (29).
- 35 33. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 32,

- 5 gekennzeichnet durch den Schritt des Aufbringens  
zumindest eines leitenden Bereichs, insbesondere einer  
Leiterbahn (19) auf die Oberfläche des Substrats  
und/oder der zumindest einer zweiten Schicht (7, 71,  
72, 73).
- 10 34. Verfahren nach Anspruch 32 oder 33, dadurch  
gekennzeichnet, daß der Schritt des Auffüllens von  
Strukturen der zweiten Schicht und/oder der Schritt des  
Aufbringens zumindest eines leitenden Bereichs den  
Schritt des Herstellens zumindest eines passiven  
elektronischen Bauteils, insbesondere eines Kondensators  
und/oder eines Widerstands und/oder einer Induktivität  
umfaßt.
- 15 35. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 34, dadurch  
gekennzeichnet, daß das Substrat zumindest zwei zu  
beschichtende Oberflächen (2, 4) aufweist, welche  
insbesondere im wesentlichen gegenüberliegen, wobei die  
20 Schritt  
-des Herstellens zumindest einer negativ strukturierten  
ersten Beschichtung (3, 31, 32) auf der zumindest einen  
Oberfläche (2),  
- des Abscheidens zumindest einer zweiten Schicht (7,  
25 71, 72, 73), welche ein Aufdampfglas umfaßt, auf die mit  
der ersten Beschichtung (3, 31, 32) versehene Oberfläche  
(2), und des  
-zumindest teilweise Entfernens der ersten Beschichtung  
(3, 31, 32) auf jeder der Oberflächen (2, 4) vorgenommen  
30 werden.
- 35 36. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 35,  
gekennzeichnet durch den Schritt des Aufbringens einer  
Bond-Schicht auf die zweite Schicht (7, 71, 72, 73),  
insbesondere einer Bond-Schicht, welche eine Seed-

Schicht für eine nachfolgende Metallisierung und/oder eine Klebstoffschicht umfaßt.

- 5 37. Verfahren zur strukturierten Beschichtung eines Substrats (1) mit zumindest einer zu beschichtenden Oberfläche (2), insbesondere gemäß einem der vorstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß das Substrat (1) durch eine Maske hindurch mit einem Aufdampfglas beschichtet wird.
- 10 38. Verfahren gemäß Anspruch 37, dadurch gekennzeichnet, daß die Maske mit der zu beschichtenden Oberfläche (2) des Substrats (1) in Kontakt gebracht wird.
- 15 39. Verfahren gemäß Anspruch 37 oder 38, dadurch gekennzeichnet, daß die Maske mit der zu beschichtenden Oberfläche verbunden wird.
- 20 40. Verfahren gemäß einem der Ansprüche 37 bis 39, dadurch gekennzeichnet, daß die Maske mit dem Substrat verklebt wird.
- 25 41. Beschichtetes Substrat, insbesondere beschichtbar mit einem Verfahren gemäß einem der vorstehenden Ansprüche, welches auf zumindest einer Seite (2) eine strukturierte Beschichtung (7, 71, 72, 73, 74) aufweist, die ein Aufdampfglas umfaßt.
- 30 42. Beschichtetes Substrat gemäß Anspruch 41, dadurch gekennzeichnet, daß die Beschichtung (7, 71, 72, 73, 74) auf einer negativ strukturierten ersten Beschichtung (3, 31, 32) auf der zumindest einen Seite (2) abgeschieden und die negativ strukturierte erste Beschichtung (3, 31, 32) zumindest teilweise entfernt ist.

43. Beschichtetes Substrat nach Anspruch 41 oder 42 dadurch gekennzeichnet, daß das Substrat (1) zumindest eine elektronische Schaltungsanordnung, insbesondere eine integrierte elektronische Schaltungsanordnung und/oder zumindest eine optoelektronische Schaltungsanordnung und/oder zumindest eine mikro-elektromechanische Komponente aufweist.
44. Beschichtetes Substrat nach einem der Ansprüche 41 bis 43, dadurch gekennzeichnet, daß das Substrat (1) mit einem Bauelement (23, 25) verbunden ist, welches zumindest eine elektronische Schaltungsanordnung, insbesondere eine integrierte elektronische Schaltungsanordnung und/oder zumindest eine optoelektronische Schaltungsanordnung und/oder zumindest eine mikro-elektromechanische Komponente aufweist.
45. Beschichtetes Substrat nach einem der Ansprüche 41 bis 44, dadurch gekennzeichnet, daß durch die strukturierte Beschichtung des Substrats zumindest ein Kanal (40) definiert ist.
46. Beschichtetes Substrat nach einem der Ansprüche 41 bis 45, dadurch gekennzeichnet, daß durch die strukturierte Beschichtung des Substrats zumindest ein Hohlraum (21) definiert ist.
47. Beschichtetes Substrat nach einem der Ansprüche 41 bis 46, dadurch gekennzeichnet, daß durch die strukturierte Beschichtung des Substrats zumindest eine Aussparung (13) definiert ist.
48. Beschichtetes Substrat nach einem der Ansprüche 41 bis 47, dadurch gekennzeichnet, daß die strukturierte

Beschichtung (7, 71, 72, 73) zumindest eine Leiterbahn (19) und/oder zumindest ein passives elektronisches Bauteil, insbesondere einen Kondensator und/oder einen Widerstand und/oder eine Induktivität aufweist.

5

49. Beschichtetes Substrat nach einem der Ansprüche 41 bis 48, dadurch gekennzeichnet, daß die strukturierte Beschichtung (7, 71, 72, 73) zumindest einen Wellenleiter (93, 94), insbesondere zumindest zwei miteinander gekoppelte Wellenleiter (93, 94) aufweist.

10

50. Beschichtetes Substrat nach einem der Ansprüche 41 bis 49, gekennzeichnet durch eine mehrlagige strukturierte Beschichtung.

15

51. Beschichtetes Substrat nach einem der Ansprüche 41 bis 50, dadurch gekennzeichnet, daß das Substrat (1) ein Material umfaßt, welches Glas und/oder Metall und/oder Keramik und/oder Kunststoff und/oder einen Halbleiter, insbesondere Silizium und/oder Galliumarsenid aufweist.

20

52. Beschichtetes Substrat nach einem der Ansprüche 41 bis 51, dadurch gekennzeichnet, daß das Substrat auf zwei insbesondere im wesentlichen gegenüberliegenden Seiten (2, 4) je eine strukturierte Beschichtung (7, 71, 72, 73, 74) aufweist, die ein Aufdampfglas umfaßt.

25

53. Vorrichtung zur Durchführung eines Verfahrens und/oder zur Herstellung eines beschichteten Substrats gemäß einem der vorstehenden Ansprüche.

30

Fig. 1A




Fig. 1B




Fig. 1C






Fig. 1D




Fig. 1E




Fig. 2A




Fig. 2B




Fig. 3A




Fig. 3B




Fig. 3C




Fig. 3D




Fig. 3E




Fig. 3F




Fig. 4A




Fig. 4B




Fig. 4C




Fig. 5A




Fig. 5B





Fig. 5C













Fig. 11



**This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning  
Operations and is not part of the Official Record**

**BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

- ☐ BLACK BORDERS
- ☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- ☐ FADED TEXT OR DRAWING
- ☒ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
- ☐ SKEWED/SLANTED IMAGES
- ☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
- ☐ GRAY SCALE DOCUMENTS
- ☐ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
- ☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
- ☐ OTHER: \_\_\_\_\_

**IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.**

**As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.**